

Art. SAMOA - Art. TOGO

EVOLUTION



silver



polvere



iris



sky



polar



white



milk



wine



cherry



rossetto




rosso



ginger



wood



fango



green



marrone



nero



grigio



bluette



ghiaccio



panna



sesamo



fossil



papaya



giallo



mostarda



cioccolato

Art. SAMOA - Art. TOGO

EVOLUTION

1,0 mm

Pelli Bovine - Vitelloni squadrati senza gobba
Bovine hides - Squared ox without hump

Tinta unita
Single colour

Caratteristiche Fisiche e di solidità del colore

Physical and colour fastness characteristics

SFREGAMENTO A SECCO - 1000 Cicli <i>DRY RUBBING - 1000 Cycles</i>	EN ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito <i>Felt clean</i>
SFREGAMENTO A UMIDO - 250 Cicli <i>WET RUBBING - 250 Cycles</i>	EN ISO 11640 (IUF 450)	Feltrino pulito <i>Felt clean</i>
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE <i>FINISH ADHESION</i>	EN ISO 11644 (IUF 470)	> 5 Newton/cm <i>> 5 Newton/cm</i>
FLESSOMETRIA - 50.000 Cicli <i>FLEXING ENDURANCE - 50.000 Cycles</i>	EN ISO 5402 (IUP 20)	Nessuna rottura <i>No surface damage or cracks</i>
SOLIDITA' ALLA LUCE <i>COLOUR FASTNESS TO LIGHT</i>	EN ISO 105-B02 (IUF 402)	> 7 scala dei blu <i>> 7 Blue scale</i>
RESISTENZA ALLO STRAPPO <i>TEAR RESISTANCE</i>	EN ISO 3377-1 (IUP 40)	> 20 Newton <i>> 20 Newton</i>

RESISTENZA AL FUOCO <i>REACTION TO THE FIRE</i>	UNI EN 1021/1 - 2	Mancata accensione <i>Lighting missing</i>
---	-------------------	--

Caratteristiche Chimiche

Chemical characteristics

Concia al Cromo
Chrome Tannage

Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington
Fatting as established by the Washington Convention

PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali - Azo Coloranti assenti
PCP (Pentachlorophenol), Exavalent Chrome and Formaldeyde, as for the International law in force - Azo Colouring absent